



## MASCHINENSTRETCHFOLIE PCR B RECY50, 15µm

### Beschreibung · Nachhaltiges Stretchfolienprodukt mit 50%-igem Regeneratanteil

- Aus 50% recyceltem Material, somit keine Kunststoffsteuer im EU Ausland, z.B. in GB
- Rohstoff LLDPE Polyethylene
- 225% Prestretch
- Bedingt transparent
- PCR-Anteil zertifiziert durch AENOR entsprechend UNE-EN 15343

### Spezifikation · Folienparameter

<b>Beschreibung</b>	Regenerat Maschinenstretchfolie, bedingt transparent
<b>Artikel-Nr.</b>	11074
<b>Maße</b>	500mm x 15µm x 2320m
<b>Kerndurchmesser</b>	Ø 76mm
<b>Kerngewicht</b>	1,0kg
<b>Rollengewicht</b>	17,0kg
<b>Paletteneinheit</b>	30 Rollen/Palette
<b>Material</b>	50% Polyethylen, 50% Regenerat
<b>Herstellung</b>	Flachfolienextrusion
<b>Haftung</b>	Innen stark haftend, extra cling
<b>Garantierter Prestretch</b>	225%
<b>Umweltverträglichkeit</b>	Polyethylen ist grundwasserneutral und zu 100% recyclingfähig, 50% aus recyceltem Material PCR-Anteil zertifiziert durch AENOR entsprechend UNE-EN 15343



## MASCHINENSTRETCHFOLIE PCR B RECY50, 15µm

Eigenschaften*	15µm	17µm	20µm	23µm
Spezifisches Gewicht	ca. 0,92 g/cm <sup>2</sup>	ca. 0,92 g/cm <sup>2</sup>	ca. 0,92 g/cm <sup>2</sup>	ca. 0,92 g/cm <sup>2</sup>
Breite	500mm	500mm	500mm	500mm
Laufmeter pro Rolle	2320m	2045m	1740m	1510m
Garantierter PreStretch	225%	250%	280%	300%
Reißdehnung/Bruchdehnung	510%	520%	540%	550%
Dart Drop	113g/µm	125g/µm	150g/µm	184g/µm
Durchstoßkraft	20N	20N	21N	24N

\*Typische Richtwerte. Bei den spezifischen Folieneigenschaften handelte es sich um Testergebnisse unserer Laboratorien, die unter standardmäßigen internen Bedingungen hergestellt wurden. Die spätere Verwendung unserer Produkte ist häufig auf Bedingungen zurückzuführen, die außerhalb unserer Kontrollvariablen liegen. Diese Werte liegen außerhalb des Garantieumfangs. Die Folieneigenschaften bleiben 12 Monate ab Produktionsdatum stabil, wenn sie zwischen +10 und +30 °C, unter 75% relative Luftfeuchtigkeit und geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung gelagert werden. Sollten Sie abweichende Anforderungen haben, fragen Sie uns bitte direkt an.